



## Fontos tudnivalók:

- Ha a ragasztót hosszabb időn keresztül használja, a flakon tartalmát időközönként fel kell rázni.
- Tároláshoz a kinyomópisztoly hátulján lévő átfolyás-szabályozó csavart órajárással megegyező irányban be kell csavarni (nem erőltetve), így a kioldó billentyű (ravasz) le van zárva, hab nem folyhat ki.
- A környezeti hőmérséklet és a ragasztandó felületek, aljzatok hőmérséklete +5 °C és +40 °C között legyen.
- A ragasztó használata során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.



## INSTA-STIK™ MP és tartozékaí

- INSTA-STIK™ MP kinyomópisztoly  
(GREAT STUFF™ Pro Gun)



- INSTA-STIK™ tisztító spray  
(GREAT STUFF™ Pro Gun Cleaner)



- INSTA-STIK™ MP 750 ml

Az Ön kereskedője:



R. W. Bautech Hungary Kft.

1117 Budapest, Hengermalom utca 47/A

Tel.: (1) 371-2737, Fax: (1) 371-2747

e-mail: info@rwbautech.hu

[www.rwbautech.hu](http://www.rwbautech.hu)



Dow Hungary Kft.

8184 Balatonfűzfő, Pf. 46

291-20127-0507

# INSTA-STIK™ MP



Speciális ragasztóhab szigetelő-anyagok és gipszkarton lemezek ragasztásához



**INSTA**  
**STIK**

©™ Dow Chemical Company védett márkaneve, védjegye

## INSTA-STIK™ MP speciális ragasztóhab hőszigetelő táblákhoz és gipszkarton lemezekhez

Az INSTA-STIK™ MP többcélú egykomponensű ragasztóhab extrudált és expandált polisztirolhab, poliuretánhab, ásványgyapot hőszigetelő lemezek és gipszkarton táblák beton, téglá falazat, vakolat, kő, fa, fém, műanyag és bitumenes felületekhez történő ragasztására szolgál.

Az INSTA-STIK™ MP széleskörűen felhasználható, nagy tapadású ragasztást biztosít vízszintes földém- és függőleges falfelületeken egyaránt. A ragasztó mennyisége a kinyomópisztoly adagoló billentyűjével és a pisztoly hátsó részén lévő csavarral szabályozható, a felhordott ragasztóhab gyorsan kikeményedik.

### Az INSTA-STIK™ MP előnyei

- egyszerű, tiszta, zajmentes, gyors felhasználás,
- hőhíd- és roncsolásmentes rögzítés,
- csekély súly: egyszerűen kezelhető, mozgatható szállításkor és az építkezésen,
- anyagtakarékos: 1 flakon tartalma (750 ml) kb. 13 m<sup>2</sup> pincefal felületre elegendő,
- alkalmas a legtöbb járatos aljzaton történő ragasztásra,
- jó tapadó-húzósíjalárság,
- szakszerű tárolás esetén a ragasztó több ütemben is felhasználható,
- a kinyomópisztoly többszöri használat és tisztítás esetén sem dugul el,
- nincs szükség szerszámok és gépek költséges, időigényes takarítására,
- az INSTA-STIK™ MP a kinyomópisztollyal azonnal alkalmazható, időigényes előkészületek nélkül,
- oldószer- és freonmentes termék.

### Az INSTA-STIK™ MP alkalmazható

- extrudált polisztirolhab (XPS),
  - expandált polisztirolhab (EPS),
  - üvegszövettel bevont PUR/PIR-hab,
  - bitumenes lemezzel bevont PUR/PIR-hab,
  - ásványgyapot,
  - fenolgyanta hab,
  - habüveg,
  - parafa,
  - farostlemez, OSB,
  - gipszkarton
- táblák, lemezek ragasztására.

### Alkalmazás, felhasználás

A ragasztandó felületek tiszták, szárazak, laza részecskéktől, olajtól és zsiradéktól mentesek legyenek. Ellenőrizzük a ragasztandó felületek szerkezeti egységét és teherhordó képességét, főként falazatra történő ragasztáskor.



**1.** Az INSTA-STIK™ MP ragasztóhabot használat előtt kb. fél percen át erősen rázzuk fel, majd ezt a munka során szükség szerint ismételjük meg.



**2.** Az INSTA-STIK™ MP flakont fordít-suk tetejével lefelé és csavarozzuk fel a kinyomópisztoly szelepére. A ragasztó adagolásakor a flakont tartsuk szeleppel lefelé, függőleges/ferde helyzetben.



**3.** Az INSTA-STIK™ MP ragasztót adagoljuk a ragasztási aljzatra vagy a hőszigetelő lemezekre kb. 25 cm-ként futó sávokban vagy pontonként. Függőleges felületre ragasztáskor a hőszigetelő lemezeket, gipszkarton, stb. táblákat lecsúsás ellen alá kell támasztani.



**4.** A hőszigetelő táblák a ragasztóhab felhordását követően kb. 10 percen belül az aljzatfelülethez nyomhatók. Az INSTA-STIK™ MP kötési ideje az időjárás- és nedves-ségviszonyok függvénye. A ragasztó kötési idejét célszerű az aktuális felhasználási környezetben próbaragasztással tesztelni. Nyári melegben a kötési idő 3-5 percre rövidülhet, amely növelhető víz permetezésével a felhordott ragasztóra.



A ragasztás befejezésekor vagy megszakításakor ügyeljünk arra, hogy a kinyomópisztoly nyílása zárva legyen. A ki nem keményedett ragasztóhab a Dow 'Great Stuff™ Pro Gun Cleaner' tisztító spray termékével eltávolítható, amely a kinyomópisztoly tisztítására is szolgál. A megsilárdult ragasztó mechanikai úton távolítható el.

### Alkalmazás pinceoldalfal hőszigetelésekor

A záró hőszigetelő lemezsor felső széle minden a hőszigetelés és a pincefal közötti hézagot INSTA-STIK™ MP-val tömíteni kell, hogy ne kerülhessen föld visszatöltéskor a hőszigetelő lemezek mögé.

A hőszigetelés felragasztása a beépítés alatti rögzítésre szolgál, mivel a földvisszatöltés után a lemezeket a földnyomás a falhoz szorítja. A földvisszatöltést a hőszigetelő lemezek felragasztása után két héten belül célszerű elvégezni.

