



HEXOL BK22-BK32-BK46-BK68

FORMALEVÁLASZTÓ OLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL BK22-BK32-BK46-BK68 formaleválasztási segédanyag a betonöntő sablonok fém falainak kezelésére szolgál, segítségével leválaszthatjuk az öntött betont a formáról. A HEXOL BK olaj használata során a kész termék felülete jó minőségű, gránitszerű lesz. Ugyanakkor erős korróziógátló hatással bír, mely által meghosszabbítja a fémből készült betonöntősablonok felhasználhatósági idejét.

JELLEMZŐK

- Az öntött alkatrészek felületén megakadályozza a fémforma oxidált felületével való érintkezésből származó foltosodást;
- Megkönnyíti az öntőforma kezelhetőségét, megakadályozza a beton-fém felülethez ragadását;
- Nem befolyásolja a beton megkeményedési folyamatát.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Az öntőforma aktív felületének kezelésére;
- Betonöntés előtt kezeljük vele a fémsablont ecset segítségével, permetezéssel vagy metítéssel.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	22	32	46	68
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	880	889	895	895
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	19,8 - 24,2	28,8 - 35,2	41,4 - 50,6	61,2 - 74,8
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	195	210	215	220
Folyáspont [°C]	-15	-15	-15	-15

CSOMAGOLÁS

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |