



BEARING 68

Ipari olajok / ásványi cirkulációs csapágy és szerszámgép olaj
kiszerezés: 20 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

ISO-L-DAB, DIN 51517/CL, DIN 51506 VBL, ISO 6743/6 CKB; ISO 6743/4 HL;
ISO 11158; DIN 51524/1 HL

TERMÉK LEÍRÁSA:

BEARING 68 ásványolaj finomítványok, kiváló korróziós- és öregedési tulajdonsággal. Többcélú, kiváló kenést biztosít számos ipari alkalmazásban.

- ✓ általános célú ipari kenőolaj
- ✓ rendkívül jó oxidációs stabilitás
- ✓ rendkívül jó termikus stabilitás
- ✓ ellenáll az üledékképződésnek és a csapadékkiválásnak, ezáltal hosszabb berendezés élettartamot biztosít
- ✓ az innovatív adalékanyag csomag garantálja a kompatibilitást minden típusú fémekre
- ✓ kiváló vízelváló, azaz demulgeáló képességgel rendelkezik
- ✓ kopás, habzás és korrózió elleni védelem

ALKALMAZÁS:

Általános célú cirkulációs kenőolaj szerszámgépek és egyéb ipari berendezések kenésére. Különösen jól használhatók a mechanikus alkatrészek kényszer-, ill. keringetési kenésére, pl.: – hengerművek csapágyai; – görgőscsapágyak; – forgattyúművek; – EP tulajdonságokat nem igénylő hajtóművek; – csatlakozások és nedves tengelykapcsolók – kopásgátló adalékot nem igénylő hidraulikus rendszerekbe. Alternatív kenőanyagként alkalmazható légkompresszorok kenéséhez, ahova a **DIN 50506** szerint **VBL** minőségű olaj használatát írják elő, illetve a **DIN 51524/1** szerinti **HL** szintű hidraulika olajként is használható.

Jellemző paraméterek	B.68
Sűrűség 15 ^o g/cm ³	0,865
Viszkozitás 40 ^o C mm ² /s	61,2-74,8
Viszkozitás 100 ^o C mm ² /s	n.a.
Viszkozitási index	>100
Dermedéspont ^o C	-12
Gyulladáspont ^o C	>230
Szín	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelten tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőzött helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 140001:2005