



LOGORIX SAE 15W40ET, PROGRESS SAE 20W50 ET

Személygépjármű olajok / ásványi többfokozatú motor olaj
kiszerezés: 1 liter, 5 liter, 20 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:
API: SJ/CF

TERMÉK LEÍRÁSA:

LOGORIX SAE 15W40 ET, PROGRESS SAE 20W50 ET magas finomítás fokú ásványi alapolajok, valamint korszerű teljesítményszinteket biztosító, kiegyensúlyozott adalékcsoomag felhasználásával (detergens-diszpergens, oxidáció, kopás-, korrózió- és habzásgátló, folyáspont csökkentő, viszkozitás módosító) előállított termék.

- ✓ megfelelő folyási tulajdonsággal bír
- ✓ hazai éghajlati viszonyok mellett jól bevált SAE 15W-40 és 20W50 viszkozitási fokozatban kerül forgalomba
- ✓ egész évben használható ásványi többfokozatú, katalizátorbarát kenőanyag
- ✓ tökéletes motorvédelmet és dugattyú tisztaságot biztosít
- ✓ maximális kenést biztosít
- ✓ megfelelő oxidációs és mechanikai stabilitással rendelkezik
- ✓ korrózió védelmet biztosít

ALKALMAZÁS:

Használható benzin –és diesel üzemű személyautók, kis haszongépjárművek turbó feltöltéses motorolajaként is, illetve minden olyan géphez, ahol a gépkönyvi előírás a megadott teljesítményszinteket vagy ezeknél alacsonyabbat jelöl meg. Gázüzemű - LPG – rendszerrel működő gépjárművek motorolajaként is használható kenőanyag.

Jellemző paraméterek	15W40	20W50
Sűrűség 15° g/cm ³	0,86	0,88
Viszkozitás 40°C mm ² /s	n.a.	n.a.
Viszkozitás 100°C mm ² /s	14-15	17,5-18,5
Viszkozitási index	130	130
MRV viszkozitás mPas	60000 / -25°C	60000/ -20 °C
Dermedéspont °C	-24	-22
CCS mPas -20 °C, -15 °C	7000	9500
Gyulladáspont °C	>230	>230
Szín	sárgásb.	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzveszélyesség: „Mérsékelten tűzveszélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év
Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.
Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005